

ADEBLOK PLUS FINO

Acabados lisos y resistentes al instante



Recubrimiento en polvo base cemento. Modificado con resinas y agregados de granulometría controlada para dar un acabado final tan terso como el yeso.

Presentación: Saco de 40 kg.

Beneficios

- Acabados lisos y apariencia tan tersa como el yeso; pero con la resistencia para soportar el intemperismo.
- Sustituye al método tradicional de zarpe, afine y sellado de muros.
- Repele la humedad.
- Alta adherencia para aplicarse en muros y cielos.

Usos recomendados

- Superficies lisas de concreto colado, block, barro block, concreto celular y mortero base cemento-arena.
- Para uso interior y exterior.

Preparación de la superficie


Antes de colocar el producto, asegúrese que la superficie esté limpia, libre de polvo, grasas o cualquier otro agente que interfiera con la adherencia del producto.

Aplicación


- 1** En 8 litros de agua, agregue gradualmente un saco de 40 kg de Cemix Adeblok Plus Fino y mezcle hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere de 10 a 15 minutos antes de usar la mezcla. Sin agregar más agua, vuelva a mezclar para usar.



- 2** Aplique Cemix Adeblok Plus Fino. Con una llana metálica cuadrada, extienda el material con movimientos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha formando una cruz.



- 3** Aproximadamente 30 minutos después de la aplicación, con una llana de esponja y con movimientos circulares, dé el acabado floteado.



Rendimientos

- De 4 a 6 m² / saco de 40 kg
- De 3 a 4 m² / saco de 40 kg

NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de llana usado, las condiciones de la superficie y los métodos de instalación utilizados.

Recomendaciones

- Mantener siempre el material a instalar almacenado en áreas techadas y secas, desde un día antes hasta el momento de su colocación.
- Use guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua. Evite el contacto con ojos y piel.

Limitaciones

- No aplicar Cemix Adeblok Plus Fino cuando se espere que la temperatura baje de 4 °C o suba de 40 °C durante las 24 horas siguientes a su aplicación o cuando exista la probabilidad de lluvia.
- No agregar más agua después de mezclado, ya que esto reduce la dureza final del material y resulta en manchas en el color blanco más claras que el resto del producto.

Información técnica

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
Densidad del producto en polvo	1,200 kg/m ³
Porcentaje agua mezcla	26%
Resistencia a la compresión	>80 kg/cm ²
Porcentaje absorción de agua	2 a 4%
Fraguado inicial	3 a 6 horas
Fraguado final	6 a 10 horas